



Renk	: Beyaz
Şekil	: Toz
Ambalaj	: 25 kg.'lık kraft torbalarda.
Karışım Oranı	: 6-7 lt su/25 kg
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C - +35°C arası
Tüketim	: 3-4 kg. / m²
Ortalama Basınç Dayanımı	: ≥10,5 N/mm² (28-gün)
Ortalama Eğilme Dayanımı	: ≥4,8 N/mm² (28-gün)
Adrenans Dayanımı (Kuru Ortamı)	: ≥0,6 N/mm²
İşleme Süresi	: 20-25 dk.
Kabuklaşma süresi	: 30 dk
Tam Kuruma Süresi	: 15-20 gün
Raf Ömrü:	Kuru ortamda en fazla 10 kat istif ile 12 aydır.

Tanım: Dış cephelere uygulanan çimento esaslı, reçine ve polimer katkılı, su geçirimsiz, yüksek yapışma ve mukavemet gücüne sahip yapı estetiği sağlayan dış cephe son kat dekoratif mineral kaplama sıva harcı.

Uygulama Alanı: Tüm yapıların dış cephelerinde ve ısı yalıtım sistemlerinin son katında kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama: 25 kg'lık toz malzeme 6-7 lt. su ile düşük devirli karıştırıcı ile toprak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Hazırlanan harç 5-10 dk. dinlenmeye bırakılmalıdır. Daha sonra 1-2 dk. tekrar karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey düz, pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Hazırlanan harç çelik mala ile yüzeye düzgün bir şekilde uygulanır. Uygulama sonrası yüzey istenilen kalınlığa getirilir. 5-10 dk. bekletildikten sonra plastik bir mala ile dairesel hareketler yaparak şekil verilir.

Dikkat Edilecek Hususlar :

Uygulama +5 °C altında +35 °C üstünde sıcaklıklarda yapılmamalıdır.

Kullanım miktarı ortalama m² ye 4-5 kg'dır.

Tavsiye edilen uygulama kalınlığı min. 5-7 mm dir.

Üründe kimyasal bileşenler olduğu için cilt ve gözle temasını engelleyecek aparatlar kullanılmalıdır.

Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2-3 saattir.

Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır.

Priz almamış yüzeylere veya yapıstırıcının tam olarak kurumadığı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Karışımın su / toz oranına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bu oranın bozulması çatlamalara, çökmelere, dökülmelere, mukavemet düşüklüğüne neden olabilir

Avantajları:

Reçine ve polimer katkılıdır. Su geçirimsizdir.

Yüksek yapışma ve mukavemet sağlar.

Kolay hazırlanır ve kolay uygulanır.

Darbe ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.

MINERAL COATING DECORATIVE PLASTER

Definition: Exterior finishing coat decorative mineral topping plaster mortar which is cement based applied to exterior facades, with resin and polymer additive and water repellent providing construction aesthetics, with a high adhesion and resistance power.

Application Area: It is used as a coating material in the exterior facades of all buildings and in the finishing coats of the thermal insulation systems.

Application: 25-kg powder material must be stirred with 6-7 lt. water with a low-speed mixer in a way no agglomerates will be left. The mortar that has been prepared must be left to rest for 5-10 min. Later, it must be stirred for 1-2 min. more. The surface to which application will be made must be straight, smooth and clean. The mortar that has been prepared is applied to the surface smoothly with a steel trowel. The surface is brought to the desired width after application. After waiting for 5-10 minutes, it is shaped with a plastic trowel.

Things to be considered:

- The application must not be made in temperatures below +5 °C and over +35 °C.
- The usage amount is 4-5 kg. per m2 in average.
- The recommended application width is 5-7 mm.
- Because the product contains chemical components, apparatus that will prevent contact with the skin and eyes must be used.
- The usable period of the mortar that has been prepared is 2-3 hours.

Advantages:

- It contains resin and polymer additives.
- It is waterproof.
- It provides a high level of adhesion and resistance.

Storage:

- The 25 kg. Kraft sacks must be stacked on wooden pallets as 10 lines.
- The storing period in a favorable condition (dry and cool) is 10 months in its own package.

التعريف : مونة اللياسة التكسية الطبيعية الديكوروية الطبقة الاخيرة للواجهات الخارجية التي توفر الجمال للبناء وتملك قوة المقاومة واللصق العالي , غير منفذة للماء بمحسّنات راتنجية وبوليميرية باسّاس سمّنتي المنفذ على الواجهات الخارجية .

مجالات التنفيذ : تستعمل كمادة التكسية الطبقة الاخيرة لانظمة العزل الحراري وفي كافة الواجهات الخارجية.

التنفيذ : تمزج 25 كغم من المادة مع 6-7 لتر ماء بواسطة خلّاط ألي بالدورة البطيئة لحين ازالة التكوّرات وتسترخى المونة الجاهزة لفترة 5-10 دقائق . وبعد 1-2 دقيقة تعاد عملية المزج . يجب ان تكون الاسطح التي ستنفذ عليها المادة نظيفة مستوية وغير مجمدة , وتنفذ المونة على الاسطح بشكل مستوي بواسطة مالح فولاذي . وبعد التنفيذ يمكن ان تحول السطح الى السمك المطلوب . وبعد انتظار لفترة 5-10 دقائق تجسّد السطح بواسطة مالح بلاستيكي .

الحضائص التي يجب مراعاتها :-

- * يجب ان لا تنفذ هذه المادة بدرجات حرارية دون + 5 درجة مئوية او فوق + 35 درجة مئوية .
- * معدل كمية الاستعمال في المتر المربع الواحد 4-5 كغم .
- * سمك التنفيذ الموصى 5-7 ملم .
- * نظرا لاحتواء المنتج على مكونات كيميائية , يجب استعمال ادوات تعيق تلامس المنتج مع العين والبشرة .
- * فترة استعمال المونة الجاهزة ما بين 2-3 ساعات .

فوائد :-

- * بمحسّنات الراتنجية والبوليميرية
- * غير منفذة للماء
- * توفر المقاومة وقوة اللصق العالي .

التخزين

- * يجب رص المنتجات على شكل 10 طبقات على الاكثر على بليت خشبي في اكياس كرافت ورقية بوزن 25 كغم .
- * فترة التخزين في الاوساط المناسبة (الجافة والبارد) وفي عبوتها الاصلية بفترة 10 شهرا .

Yurtdışı satışlarında o ülkenin ortam sıcaklığına bağlı olarak özel üretim yapıp ihraç edilmektedir.
Due to the ambient temperature of the country, special production is made and exported in foreign sales.
İمكانية تصدير البضاعة للخارج مع مراعاة الظروف الجوية للدولة المستقبلة .

