

Hazır Sıvalar

Sıva - Tek



Tanım: Çimento esaslı, el ile uygulanan kimyasal katkılarla güçlendirilmiş, perlit agregalı, son derece dirençli sıvadır.

Uygulama Alanı: Tüm yapıların iç mekânlarında kullanılabilir. Yapıların yüzeylerine kalın sıva üzerinde uygulanır. Ayrıca makine sıvası olarak kullanılabilir.

Uygulama: 30 kg/lık Vipflexo Sıva-Tek toz malzeme 7-8 lt. su ile düşük devirli karıştırıcı ile topak kalmayacak şekilde karıştırılmaktadır. Hazırlanan harç 5-10 dk. dinlenmeye bırakılmaktadır. Daha sonra homojen yapıda olması için 1-2 dk. tekrar karıştırılmaktadır. Hazırlanan harç uygulama yöntemine göre çelik mala yardımıyla duvara sürülerek düzleştirilir ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Farklı malzemelerin birleşim noktalarında (kiriş, kolon, duvar) sıva filesi uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan sonra yüzey; hava şartları dikkate alınarak 2-5 gün nemlendirilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Uygulama yüzeyi temiz olmalı, yüzey kalıp yağı, toz, kir vb. maddelerden mutlakta arındırılmalı.
- Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmeli, sert rüzgar ve güneş açık alanlarda uygulama yapılırken çabuk kurumaya karşı korunmalı.
- Harca ilave madde (kireç, alçı, çimento vb.) karıştırılmamalıdır.
- Üründe kimyasal bileşenler olduğu için cilt ve gözle temasını engelleyecek aparatlar kullanılmalıdır.

Avantajlar:

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Son kat kaplama Vipflexo Saten Macun için uygun yüzey oluşturur.
- İç cephelerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Sarıyatı daha azdır. Klasik sıvaya göre daha az yük biner.
- Su buharı geçirgenliği yüksektir ve nefes alır.
- İç cephelerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Karşımdan kaynaklanabilecek verim ve kalite kaybını önler.
- İsrar ve çevre kirliliği, klasik sıva kullanımına göre yok denecek kadar azdır.
- Alçı bazlı karışımlara göre, yüksek yapışma ve dayanıklılık sağlar.
- Rutubetten etkilenmeyen yüzeyler oluşturur.

Teknik Özellikleri:

Renk: Gri ve Beyaz

Şekil: Toz

Ambalaj: 30 kg.'lık kraft torbalarında.

Karışım Oranı: 7-8 lt su/30 kg

Uygulama Sıcaklığı: +5°C - +35°C arası

Tüketim: 10 kg. / m² (yüzeye bağlı olarak)

Ortalama Basınç Dayanımı: 3,5 ≤ x ≤ 7,5 N/mm²

Ortalama Eğilme Dayanımı: ≥ 1 N/mm²

Adrenans Dayanımı (Kuru Ortam): ≥ 0,1 N/mm²

İşleme Süresi: 10-15 dk.

Kabuklaşma süresi: 35 dk.

Tam Kuruma Süresi: 3-7 gün

Raf Ömrü: Kuru ortamda en fazla 10 kat istif ile 10 aydır.

PLASTER -SINGLE

Definition: It is a perlitic aggregate cement based plaster which is reinforced with manually applied chemical additives and it is extremely resistant.

Application Area: It can be used in internal places of all structures. It is applied as thick plaster on the surfaces of structures. It can also be used as machine plaster.

Application: 30 kg Vipflexo Plaster-Single powder material should be mixed with 7-8 water with a low-speed mixer until there is no lumps. Prepared mortar should be left to rest for 5-10 minutes. Then it should be mixed again for 1-2 minutes in order to make it homogeneous. Prepared mixture is applied to wall with the help of a steel trowel based on the application method and it is flattened and a smooth surface is obtained. In the connection points of different materials (beam, column, wall) a plaster net should be applied. After the application surface should be moistened for 2-5 days considering the weather conditions.

Points to Consider:

- Application surface should be clean, surface should be cleansed from molding oil, dust etc. materials.
- Surface should be moistened before the application, while applying on high wind and sunlight it must be protected from quick drying.
- No additional material should be added to the mortar (lime, plaster, cement etc.).
- Since the product has chemical components, equipment to prevent its contact with skin and eye should be used.

Advantages:

- It is easily and quickly applied.
- It provides suitable surface for final surfacing Vipflexo Saten Paste.
- It can be easily used in internal surfaces.
- Its waste is less. It has less load than classical plaster.
- Its water vapour permeability is high, it breathes.
- Prevents efficiency and quality loss to result from mixture.
- There are scarcely any waste and environmental pollution compared to classical plaster usage.
- Compared to plaster based mixtures, it provides high adhesion and resistance.
- It creates surfaces that are resistant to humidity.

Technical Properties:

Colour: Grey and White

Type: Powder

Package: In 33 kg. kraft bags.

Mixture Rate: 7-8 lt water/30 kg

Application Temperature: Between +5°C - +35°C

Consumption: 10 kg. / m² (depending on the surface)

Average Pressure Resistance: 3,5 ≤ x ≤ 7,5 N/mm²

Average Deflection Resistance: ≥ 1 N/mm²

Adherence Resistance (Dry Environment): ≥ 0,1 N/mm²

Processing Time: 10-15 min.

Crustation Time: 35 min.

Exact Drying Time: 3-7 days

Shelf Life: 10 months with 10 layers of stowage in dry environment.



لیاسة – احادیة

1. الوصف : عبارة عن لياسة باساس سمتي معززة بالمضافات الكيماوية المنقذة باليد , بمجموعة بيرليتيّة مقاومة جدا .
2- مجال التنفيذ : يمكن استعمالها في الأماكن الداخلية لكافة المباني . تنفذ على اللياسة السمكية لاسطح المباني . وكذلك تستعمل كلياسة المكائن .

3- التنفيذ : يمزج 30 كغم من مسحوق لياسة فييفلوكس – الاحادية مع 7-8 لتر الماء في داخل خلاطة بطنية الدوران لحين إزالة كافة التفتحات . ويترك المونة المجهزة للاسترخاء لمدة 10-5 دقيقة . وبعد المزج لمدة 2-1 دقيقة للحصول إلى بنية متجانسة . تدلك المونة المجهزة على الجدران بواسطة أداة مالج وتستوى جيدا للحصول على سطح مستوي خالي من التجميعات . ويجب عمل لياسة شبكية في نقاط تركيب المواد المختلفة (الضلع , العصور , الجدران) . ويرطب السطح بعد التنفيذ لمدة 2-5 ايام بأخذ الشروط الجوية بنظر الاعتبار .

4- الخصائص التي يجب مراعاتها :

* يجب أن يكون سطح التنفيذ نظيفة , ومزينة من كافة المواد مثل زيت قلب سطحي , الغبار , الاوساخ الخ .
* يجب ترطيب السطح جيدا قبل التنفيذ على الاطلاق , ويجب الحماية ضد الجفاف السريع أثناء التنفيذ في العواصف الشديدة في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشر .
* لايجوز مزج المونة مع المواد المضافة (مثل الجبس , الجص , السمكت) .
* نظرا لكون المنتج من المكونات الكيماوية يجب استعمال أجهزة تمنع تلامس المنتج مع البشرة والعين .

5. المزايا :

* سهولة وسريعة التنفيذ .
* تغطية الطبقة الأخيرة تشكل سطح مناسب لمعجون فييفلوكس ساتن .

Yurtdışı satışlarında o ülkenin ortam sıcaklığına bağlı olarak özel üretim yapıp ihraç edilmektedir.
Due to the ambient temperature of the country, special production is made and exported in foreign sales.
İمكانية تصدير البضاعة للخارج مع مراعاة الظروف الجوية للدولة المستقبلة .